

K465.hr



Tehničko uputstvo

12/2022

K465.hr Perlfix

Gipsano ljepilo za suhu žbuku

Opis proizvoda

Knauf Perlfix ljepilo je na bazi stuko gipsa s tvornički umiješanim dodacima.

Skladištenje

Vreću od 25 kg držati na suhome, na drvenim paletama, mogućnost skladištenja do 6 mjeseci

Kvaliteta

U skladu sa HRN EN 14496 proizvod podliježe prvoj tvorničkoj kontroli kao stalnoj vlastitoj kontroli kvalitete i nosi CE oznaku.

Svojstva

- Praškasti materijal, odmah spremjan za upotrebu
- Dobro se mijеša
- Dobra prionjivost
- Izdašan
- Nagli porast čvrstoće nakon početka stvrdnjavanja

Područje primjene

Knauf Perlfix ljepilo koristi se za postavljanje na zidove gipsanih i gips-vlaknastih ploča (suhu žbuku), gipsanih izolacijskih ploča, izolacijskih materijala (čvrsta pjena i ploče iz mineralne vune) i na uobičajenim građevinskim podlogama s hrapavom upijajućom podlogom.

Izvedba

Priprema podloge i predradnje

Podloga mora biti nosiva, čvrsta, čista, otpaćena i suha, betonske površine moraju biti suhe i ne smiju više "raditi" te moraju biti očišćene od slojeva sintera i ostataka oplate. Glatke ne upijajuće betonske površine premazati s Knauf Betokontakt-om kao veznim mostom.

Jako upijajuće podloge (npr. plino betoni) premazati sa Knauf Grundiermittel impregnacijom.

Označite rubove ploča za točno pozicioniranje Perlfix „pogačica“.

Temperatura obrade/rada

Ne nanositi na temperaturama zraka, materijala i/ili podloge ispod +10 °C i iznad +30 °C.

Vrijeme obrade

Otvoreno vrijeme je cca. 30-120 minuta, ovisno o svojstvima podloge. Prilave posude i alati skraćuju vrijeme korištenja. Postavljanje, pomicanje i ispravljanje zaliđenih ploča moguće je unutar 10 minuta nakon nanašanja ljeplja i prije početka vezanja gipsa.

Priprema

Knauf Perlfix sipati u čistu vodu (25 kg u cca. 13 litara). Ručno ili električnim mješačem miješati do postizanja smjese bez grudica.

Potrošnja materijala

Naziv proizvoda	Potrošnja
Perlfix	cca. 5 kg/m ²

Proizvodni program

Naziv proizvoda	Pakiranje	Na paleti	Broj proizvoda	EAN kod
Perlfix	25 kg	40 vreća	00270530	9002943016613



Obratiti pažnju na sigurnosno tehnički list! Sigurnosno tehnički list i CE znak vidi na www.knauf.hr

Napomena Ne miješajte Perlfix s drugim materijalima jer to može značajno promijeniti svojstva.

Obrada

Postavljanje Perlfix pogačica

Kod neravnih površina Knauf Perlfix nanjeti točkasto s razmakom od ca.35 cm. Kod jako neravnih podloga dopunjavati sa cca. 10 cm širokim trakama gipsanih ploča i Perlfixom, a gipsane ploče i gipsane trake zaliđepiti tanko slojno sa Knauf Fugenfuller-om.

Postavljanje ploča

Knauf ploče pritisnuti okomito i pod pravim kutom na podlogu i lupkati letvom. Kucanje, izbjiganje i ponovno postavljanje ploča mora biti dovršeno prije nego što se Perlfix počne stvrdnjavati. Minimalna debljina sloja Perlfix „pogačice“ nakon poravnavanja ploča je 5 mm.

Napomena Gips ploče izrežite tako da na podu budu fuge širine 10 mm, a na stropu 5 mm. To omogućuje da se Perlfix brže suši.

Čišćenje

Alate / uređaje odmah nakon upotrebe oprati sa vodom.